

PROP PROTECTOR SPRAY

CHARAKTERISTIK

PROP PROTECTOR SPRAY ist ein harter, biozidfreier Unterwasseranstrich für Propeller, Saildrive etc. Die praktische Spraydose ermöglicht eine schnelle und einfache Applikation, auch an schwer zugänglichen Stellen. Einsatzgebiet: Süß-, Salz- und Brackwasser mit schwachen bis mittleren Bewuchsverhältnissen. Der Anstrich ist metall- und biozidfrei und für alle Untergründe geeignet. PROP PROTECTOR SPRAY enthält LUBRICATOR FLUID, welches die Anhaftung von Bewuchs erschwert.

EINSATZGEBIET

- Biozid- und metallfreier Unterwasseranstrich
- Geeignet für Motor- und Segelboote
- Einsatzgebiet: alle nordeuropäischen Gewässer – Binnen- wie Küstenreviere mit schwachen bis mittleren Bewuchsverhältnissen

PRODUKTDATEN

Inhalt:	400 ml Spraydose
Farbe:	weiß, schwarz
Erscheinung:	seidenmatt
Ergiebigkeit:	ca. 2,0 m ² pro Dose

VERARBEITUNG

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Altbeschichtungen müssen intakt und gut anhaftend sein. Vor dem Anstrich die Verträglichkeit prüfen. Alte Hartantifoulinganstriche müssen vor einem Auftrag leicht anschleifen werden. Der Schleifstaub muss sorgfältig entfernt werden.

Bei einer Neubeschichtung wird der Untergrund angeschliffen und mit einem geeigneten Primer grundiert. Abhängig vom Untergrund: EPOXY PRIMER bzw. ANTIFOULING PRIMER. Bestens geeignet ist der MULTIFUNKTIONSPRIMER, ebenfalls in einer praktischen Spraydose.

PROP PROTECTOR SPRAY kann bei trockener Witterung und Temperaturen zwischen +10°C und +30°C verarbeitet werden.

Bei dem Einsatz von Spray müssen umliegende Flächen vor dem Sprühnebel geschützt werden.

Vor Gebrauch die Spraydose mind. 3 Minuten gut schütteln. Im Anschluss die Verschlusskappe entfernen. Nach dem Aufschütteln der Spraydose kurz probesprühen. PROP PROTECTOR SPRAY im Abstand von 25-30 cm auf das Objekt aufsprühen. Es wird empfohlen, mindestens 2 Schichten zu applizieren. Tragen Sie zunächst eine dünne Schicht und dann eine zweite, deckende Schicht im Kreuzgang auf.

Die Abluftzeit zwischen den Schichten beträgt ca. 10-15 Minuten bei 20°C. Die vollständige Trocknungszeit beträgt 60 Minuten bei 20°C. Wartezeit bis zum Wasserlassen: mind. 6 Std. - max. 6 Monate

Nach der Verwendung Sprühdose umdrehen und Ventil leer sprühen. Behälter steht unter Druck. Vor Temperaturen über 50°C schützen

VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

www.yachtcare.de

August 2025 - 1