TECHNISCHES MERKBLATT

SAFEGUARD SP

CHARAKTERISTIK

SAFEGUARD SP ist ein selbstpolierender, biozidfreier Unterwasseranstrich für Segel- und Motorboote aus GFK, Stahl, Holz oder Aluminium. Einsatzgebiet: Süß-, Salz- und Brackwasser mit schwachen bis mittleren Bewuchsverhältnissen. SAFEGUARD SP enthält LUBRICATOR FLUID, welches die Anhaftung von Bewuchs erschwert. Es kann nach leichtem Anschleifen direkt auf herkömmliches Hart- und selbstpolierendes Antifouling aufgetragen werden.

EINSATZGEBIET

- Biozidfreier Unterwasseranstrich
- Geeignet für Motor- und Segelboote
- Nicht empfohlen für schnelle Motorboote über 25kn. Auch für Trailerboote und Boote, die in Tidengewässern trocken fallen, ist ein harter Anstrich besser geeignet
- Einsatzgebiet: alle nordeuropäischen Gewässer – Binnen- wie Küstenreviere mit schwachen bis mittleren Bewuchsverhältnissen

PRODUKTDATEN

Inhalt:	0,75 l, 2,5 l
Farbe:	white, black, blue und red
Erscheinung:	seidenglänzend
Verdünnung:	nicht empfohlen
Ergiebigkeit:	ca. 11,0 m²/Liter

VERARBEITUNG

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Altbeschichtungen müssen intakt und gut anhaftend sein. Alte Antifoulinganstriche müssen vor einem Auftrag angeschliffen werden. Der Schleifstaub muss sorgfältig entfernt werden. SAFEGUARD SP kann auf selbstpolierendes und Hart-Antifouling nach dem Anschleifen direkt und ohne Primer aufgetragen werden. Der Anstrich ist nicht für Dünnschicht-Antifoulings geeignet.

VOSSCHEMIE GMBH Esinger Steinweg 50 D-25436 Uetersen
Telefon +49 (0) 4122 / 717 -0 Telefax +49 (0) 4122 / 717 -333
info@vosschemie.de www.yachtcare.de www.vosschemie.de

TECHNISCHES MERKBLATT

Bei einer Neubeschichtung wird mit einem geeigneten Primer grundiert (abhängig vom Untergrund und dem vorhandenen Altanstrich - EPOXY PRIMER bzw. ANTIFOULING PRIMER). Auf dem EPOXY PRIMER muss dann zwingend der ANTIFOULING PRIMER aufgetragen werden, bevor SAFEGUARD SP zum Abschluss aufgetragen wird.

SAFEGUARD SP kann bei trockener Witterung und Temperaturen zwischen +10°C und +30°C verarbeitet werden. Die Zugabe von Verdünnung zur Verbesserung der Verlaufseigenschaften ist nicht empfohlen.

SAFEGUARD SP vor und während der Verarbeitung sehr gründlich aufrühren.
Die Verarbeitung erfolgt mit einem Pinsel, einer kurzhaarigen Fellrolle oder einer Schaumrolle.

Achtung: Bei der Verarbeitung mit einer Schaumrolle entstehen kleine Luftbläschen in der frischen Schicht. Diese verschwinden während der Trocknung aber wieder von selbst.

Die Verarbeitungswerkzeuge werden nach der Verarbeitung entsorgt.

Es werden mind. 2 Schichten bei einem Neuaufbau und bei dem Anstrich auf Alt-Antifouling eine Schicht empfohlen.

Überstreichintervall: mind. 6 Stunden (20°C)
Wartezeit bis zum zu Wasser lassen: mind. 24 Std., max. 6 Monate

Da es sich um einen biozidfreien Anstrich handelt empfehlen wir eine regelmäßige Kontrolle des Rumpfes auf Bewuchs. Möglicherweise kann eine zusätzliche Reinigung in der Saison erforderlich werden.

SAFEGUARDAP enthält das YACHTCARE LUBRICATOR FLUID. Dieses erschwert das feste Anhaften von Bewuchs bzw. erleichtert die Reinigung nach dem Auskranen. Die Reinigung und das Entfernen von eventuell vorhandenem Bewuchs sollte unmittelbar nach dem Auskranen und in feuchtem Zustand des Anstrichs erfolgen. Eine Reinigung mit mäßigem Hochdruck ist möglich.

Entsorgung: Farbreste sind als Sondermüll zu entsorgen.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

VOSSCHEMIE GMBH Esinger Steinweg 50 D-25436 Uetersen
Telefon +49 (0) 4122 / 717 -0 Telefax +49 (0) 4122 / 717 -333
info@vosschemie.de www.yachtcare.de www.vosschemie.de

TECHNISCHES MERKBLATT

VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

www.yachtcare.de

November 2026 - 3

VOSSCHEMIE GMBH Esinger Steinweg 50 D-25436 Uetersen
Telefon +49 (0) 4122 / 717 -0 Telefax +49 (0) 4122 / 717 -333
info@vosschemie.de www.yachtcare.de www.vosschemie.de