

ROSTSCHUTZPRIMER

CHARAKTERISTIK

ROSTSCHUTZPRIMER ist ein Qualitäts-Kunstharz-Primer für metallische Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Er bietet einen hochwertigen, schnelltrocknenden und hoch widerstandsfähigen Korrosionsschutz mit hervorragender Haftung auf Stahl- und Eisenuntergründen (nicht für feuerverzinkte Untergründe geeignet). Er ist Grundierung und Haftvermittler in einem für nachfolgende Anstriche mit handelsüblichen Kunstharzlacken wie z.B. GLOSS COAT.

EINSATZGEBIET

- Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Geeignet für Eisen- und Stahluntergründe
- Wetter- und witterungsbeständig
- Erstklassige Haftung

PRODUKTDATEN

Chemische Charakterisierung:	Kunstharz
Inhalt:	250 ml
Farbton:	weiss, matt
Spez. Gewicht:	ca. 1,7 kg/l
Verarbeitung:	Pinsel, Rolle
Ergiebigkeit:	ca. 10 m ² / Liter
Verarbeitungstemperatur:	min. +10 °C

VERARBEITUNG

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, rost- und fettfrei sein. Entfernen Sie losen Rost- und Anstrichteile, Rost und nicht tragfähige Untergründe. Schleifen Sie den Untergrund und gut haftende Altanstriche gründlich an und entfernen den Schleifstaub sorgfältig. Bei einer Handentrostung sollte ein Reinheitsgrad nach St.3 erreicht werden.

Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens +10°C betragen.
ROSTSCHUTZPRIMER wird mit einem Pinsel oder einer Rolle aufgetragen. Bei einer größeren Rautiefe können 2 Anstriche erforderlich sein.

Das Überstreichintervall beträgt mind. 24 Std. – max. 3 Tage (20°C). Bei Überschreitung des Intervalls ist ein Zwischenschliff vor dem Weiterarbeiten erforderlich.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

www.yachtcare.de

Dezember 2020-1